




FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NF57R - VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA



FOSFATATURA

Il processo di fosfatatura della vite autofilettante NF57R è il seguente:

- Dopo sgrassaggio con acqua, le viti vengono messe per lotti in bagni di TANMAX865 (un bagno chimico che “involucra” le viti).
- Temperatura liquido: 70~85 °C.
- Durata immersione: 3~5 minuti.
- Dopo questo periodo lo strato di fosfatatura grigia si deposita sul corpo della vite.

Contenuto del liquido per 1.000 litri:

- 70% Acqua.
- 60~80 Kg TANMAX865.

Nota. È necessario aggiungere circa 0,05~0,1 Kg. di AC-101 (un catalizzatore – agente chimico) nell'acqua prima di versare il TANMAX865.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com



ISO 9001

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****INFORMAZIONI TECNICHE**

codice	Descrizione	Resistenza allo strappo su lamiera 6/10	Resistenza a taglio su lamiera 6/10	Resistenza al "Salt Spray Test"
NF57001R	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x19 mm	115 Kg.	120 kg	48 ore
NF57002R	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	115 Kg.	120 kg	48 ore
NF57003R	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	115 Kg.	120 kg	48 ore
NF57004R	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	122 Kg.	127 kg	48 ore
NF57005R	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	127 Kg.	132 kg	48 ore
NF57006R	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	125 Kg.	130 kg	48 ore

Akifix S.p.A. - unipersonale**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com

ISO 9001