



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 42

Cod. 1.963.0010

silver stuck

stucco in polvere riempitivo autoadesivo per l'edilizia

CARATTERISTICHE GENERALI

SILVER STUCK è uno stucco in polvere a base di particolari varietà di gesso e polimeri sintetici in polvere.

E' indicato per rasatura su intonaci di muri interni e per riempire screpolature statiche e buchi prima delle operazioni di tinteggiatura.

Il suo utilizzo è particolarmente consigliato nella stuccatura di superfici in cartongesso.

Impastato con acqua origina una massa morbida, facilmente lavorabile e carteggiabile con estrema facilità. SILVER STUCK è impiegato con successo anche per l'incollaggio di decori in gesso come rosoni, cornici, ecc.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione dello stucco

- Aggiungere due parti di polvere di SILVER STUCK ad una di acqua. Procedere lentamente, avendo cura di rimescolare l'impasto fino ad ottenere una pasta omogenea.

E' buona norma lasciare l'impasto a riposo per circa 10 minuti prima dell'utilizzo.

Il prodotto è formulato in modo da poter essere lavorato per un tempo superiore a 60 minuti.

Preparazione del supporto

- Pareti interne finite a intonaco civile o gesso: ripulire accuratamente le imperfezioni da stuccare (fori, crepe, cavità, ecc.), inumidire leggermente la superficie ed applicare SILVER STUCK impastato con acqua, operando con rasate successive.

Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed isolare con una mano di ISOLEX W, di ARDFIX, oppure di BIANCOFIX isolante fissativo coprente tutta la superficie. Lasciar trascorrere almeno 4 ore e procedere alla finitura con idropitture ARD (IDROPAINT, AEDILIA, TRASPIRA ecc.).

Applicazione

- Dopo aver amalgamato SILVER STUCK con l'acqua necessaria, applicare come rasante per passate successive di spessore non superiore a 1 mm. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, procedere con la carteggiatura a secco.

L'essiccazione del prodotto è condizionata dalla temperatura ambientale, dalla umidità relativa e dallo spessore della pasta applicata.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere bianca
RAPPORTO CON ACQUA	2 : 1
ESSICCAZIONE A 20°C per strato 1 mm	30 min.
CARTEGGIABILITÀ	6 h

RESA

Per uno strato di SILVER STUCK avente, ad essiccazione completa, lo spessore di 1 mm la resa è di 2 m²/kg.

VOCE DI CAPITOLATO

STUCCO IN POLVERE RIEMPITIVO AUTOADESIVO PER EDILIZIA.

Applicazione su superfici minerali poste all'interno, già predisposte, di stucco in polvere riempitivo a base di gesso e polimeri sintetici da impastare con acqua, per rasature su intonaci e per riempimenti di screpolature statiche, buchi con spessori per strato non superiori ad 1 mm, di facile carteggiabilità denominato SILVER STUCK. Consumo per millimetro di spessore 0,5 kg/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2012/08



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it