

# InnenColor

Pittura idrorepellente lavabile traspirante



## Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	InnenColor è una pittura per interni con ottime prestazioni per la protezione e la decorazione di tutte le superfici. InnenColor è indicata la copertura sia di supporti nuovi che già pitturati, con una vastissima scelta cromatica.								
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Superopaca</li> <li>■ Elevata traspirabilità</li> <li>■ Ottima copertura</li> <li>■ Facile applicazione</li> <li>■ Antigoccia</li> <li>■ Idonea su tutti i comuni supporti utilizzati</li> <li>■ E.L.F. - priva di solventi e plastificanti</li> </ul>								
Imballaggi	Confezioni da: <b>Bianco/Base 1:</b> 1 - 2,5 - 5 - 10 - 14 litri. <b>Base 2:</b> 1 - 2,5 - 5 - 10 litri. <b>Base 3:</b> 0,94 - 2,35 - 4,7 - 9,4 litri.								
Colori	Bianco. InnenColor è tinteggiabile con il sistema ColorExpress. Per individuare eventuali errori di coloritura si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con l'applicazione. Usare su superfici contigue solo colori della stessa produzione (lotto). Attenzione: Colorazioni intense e brillanti comportano una diminuzione del potere coprente. Si consiglia l'applicazione di un fondo pigmentato in tinta pastello (simile alla tonalità finale).								
Opacità	Superopaca - $G \leq 5$ a $85^\circ$ L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.								
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.								
Dati tecnici	Secondo EN 13300 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>■ Abrasione ad umido:</td> <td>Classe 3</td> </tr> <tr> <td>■ Rapporto di contrasto:</td> <td>Classe 2 (per una resa di 6 m<sup>2</sup>/l)</td> </tr> <tr> <td>■ Dimensione massima delle cariche:</td> <td>&lt;100 µm; Fine</td> </tr> <tr> <td>■ Densità:</td> <td>Ca. 1,5 kg/l</td> </tr> </table>	■ Abrasione ad umido:	Classe 3	■ Rapporto di contrasto:	Classe 2 (per una resa di 6 m <sup>2</sup> /l)	■ Dimensione massima delle cariche:	<100 µm; Fine	■ Densità:	Ca. 1,5 kg/l
■ Abrasione ad umido:	Classe 3								
■ Rapporto di contrasto:	Classe 2 (per una resa di 6 m <sup>2</sup> /l)								
■ Dimensione massima delle cariche:	<100 µm; Fine								
■ Densità:	Ca. 1,5 kg/l								



## Applicazione

Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate. I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Preparazione del substrato	<p><b>Supporti minerali sinterizzati, sabbianti o sfarinanti</b> Applicare preventivamente una mano di fondo con Acryl-Konsolidierung. Rivestire applicando come fondo una mano di InnenGrund.</p> <p><b>Intonaci interni a base di calce-cemento e cemento</b> Su intonaci molto porosi, sabbiosi e assorbenti applicare preventivamente una mano di fondo con Acryl-Konsolidierung. Rivestire applicando come fondo una mano di InnenGrund.</p> <p><b>Intonaci a base di gesso</b> Nel caso fosse necessario carteggiare gli intonaci a base di gesso, spolverarli, quindi applicare una mano di fondo con Acryl-Konsolidierung. Applicare una mano di fondo con HaftGrund EG.</p> <p><b>Pannelli di gesso e pannelli in cartongesso</b> Carteggiare le bave da stuccatura. Consolidare i punti di stuccatura morbidi e carteggiati con Capaplex-s (diluito 1:3 con acqua). Applicare una mano di fondo con InnenGrund o HaftGrund EG. Sui pannelli contenenti sostanze idrosolubili coloranti è necessaria una mano di fondo con Isogrund-Ultra.</p> <p><b>Calcestruzzo</b> Eliminare eventuali residui di distaccanti e sostanze farinose e sabbiose. Applicare una mano di InnenGrund o CapaGrund Universal.</p> <p><b>Calcestruzzo cellulare</b> Una mano di fondo con Capaplex, diluita con acqua nel rapporto 1 : 3.</p> <p><b>Rivestimenti stabili con pitture in dispersione e rivestimenti sintetici-organici</b> Su rivestimenti opachi e poco assorbenti, il materiale può essere applicato direttamente. Irruvidire le superfici trattate con smalti e vernici. Per i colori intensi o scuri si consiglia una mano di fondo con InnenGrund. Su grandi superfici contigue, allo scopo di prolungare il tempo di lavorabilità, può essere applicata una mano con Acryl-Hydrosol.</p> <p><b>Rivestimenti non portanti</b> Asportare completamente i rivestimenti con vernici, pitture o con intonaci sintetici ed eliminare meccanicamente i rivestimenti di pitture minerali non portanti e spolverare le superfici. Sulle superfici poco assorbenti e lisce applicare una mano di fondo con InnenGrund. Su superfici molto porose, sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo con Acryl-Konsolidierung.</p> <p><b>Tessuti decorativi tipo Capaver</b> Ricoprire senza pretrattamento; nel caso applicare una mano di InnenGrund.</p> <p><b>Carta da parati</b> Eliminare completamente. Togliere colla e residui di carta da macero mediante lavaggio. Applicare una mano di fondo con InnenGrund. Su parati vinilici effettuare una prova di compatibilità del materiale.</p> <p><b>Superfici infestate da muffa</b> Eliminare lo strato di muffa o di funghi mediante pulizia a umido. Lavare le superfici con Capatox e lasciare asciugare bene. Applicare una mano di fondo in base al tipo e alle condizioni del substrato. In presenza di superfici molto contaminate eseguire una mano di finitura con Indeko-W. In questo caso occorre osservare le leggi e le disposizioni delle autorità (p.es. i regolamenti riguardanti agenti biologici e sostanze pericolose).</p> <p><b>Superfici con macchie da nicotina, acqua, fuliggine o grasso</b> Lavare le contaminazioni da nicotina, macchie di fuliggine o di grasso con acqua e detergente domestico sgrassante e lasciare asciugare bene. Pulire macchie d'acqua asciutte mediante spazzolatura a secco oppure utilizzando un detergente alcalino. Applicare quindi una mano di fondo isolante con Isogrund Ultra.</p> <p><b>Piccoli punti difettosi</b> Dopo adeguato lavoro preliminare con stucco Akkordspachtel Fein ripararli secondo istruzioni d'impiego e applicare eventualmente una mano di fondo con InnenGrund o HaftGrund EG.</p>
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura.

Diluizione	<p><b>Bianco/Base 1 e Base 2:</b> Applicazione a pennello: 30-50% con acqua. Applicazione a rullo: 20-30% con acqua.</p> <p><b>Base 3:</b> Applicazione a pennello: 10-15% con acqua. Applicazione a rullo: 0-10% con acqua."</p>
Consumo/Resa	Circa 90-125 ml/m <sup>2</sup>   8-11 m <sup>2</sup> /l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	<p>Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Temperatura massima per l'applicazione: +30 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.</p> <p>Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne.</p>
Essiccazione/Tempo di essiccazione	<p>A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 2-3 giorni. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.</p>
Pulizia degli utensili	Subito dopo l'uso con acqua.
Applicazione con sistema di spruzzatura	<p><b>Airless</b> Angolo di spruzzatura 50° Ø Ugello: 0,38-0,48 mm (0,015-0,019"); Pressione: 150-180 bar</p>
Nota	Nell'utilizzo della Base 3: per tinte molto intense con elevata concentrazione di coloranti, potrebbe essere necessaria l'applicazione di una mano aggiuntiva. Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione da gelo, condense e polverosità.

## Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l VOC.
Ulteriori informazioni	<p><b>Voci di capitolato</b></p> <p><b>InnenColor</b> Pittura idrorepellente lavabile traspirante. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di idropittura superopaca avente classe di lavabilità L3 e classe di copertura C2 (per una resa di 6 mq/l) secondo EN 13300. Diluibile con acqua al max 50%, con una resa di 8-10 mq/l e sovrapplicabile dopo 4 ore. Contenuto massimo di VOC 1 g/l, esente da solventi e plastificanti.</p>

### Aggiornamento: marzo 2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it