ELIOCEL 85

Scheda Tecnica n° 0111931845

Denominazione	**ELIOCEL 85**
Descrizione	Adesivo universale in polvere
Generalità	Adesivo universale in polvere extra per parati, tessuti e vinilici, di immediata solubilità. Biodegradabile, è protetto contro la formazione di muffe.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Preparazione delle superfici	**SUPERFICI NUOVE** Applicare una mano di fissativo ad acqua ELIOFOND VINILICO, quindi iniziare la collocazione ad essiccazione avvenuta. **SUPERFICI GIÀ VERNICIATE** Ripristinare e stuccare le pareti dove necessita, eliminando tracce di pittura non perfettamente ancorata. Procedere come sopra.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 30°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto **Preparazione del supporto:** Sciogliere la polvere contenuta nel contenitore in sette litri di acqua fredda avendo cura di mescolare bene, fino a completa dissoluzione. Lasciare riposare per circa 30 minuti la soluzione preparata, rimescolare energicamente e quindi passare all'utilizzo della stessa.
Pezzature disponibili	0,250 Kg
Immagazzinamento	• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti • Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C • Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del **Regolamento 1272/2008 (CLP)**. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

ELIOCEL 85

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Compound di eteri cellulosici in vinilacetato
Peso specifico al confezionamento	440 gr/litro
Colore	Bianco Avorio
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
Infiammabilità in °C	Non infiammabile
pH dopo stoccaggio	7,8 circa
Componenti	Uno
Grado di diluizione	(rapporto 1:28) - un barattolo di prodotto con 7 litri d'acqua
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	pennello, rullo
Resa teorica	110 mq/Kg
Tempo di lavorabilità dopo la stesura sul supporto	30 minuti
Essiccazione	8 ore
Aspetto del film essiccato	Polvere granulosa
Resistenza all'umidità	Buona
Resistenza agli alcali	Buona
Resistenza all'acqua	Scarsa

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it