



Siciliana gessi
avanguardia edilizia

KIACEM
LINEA CEMENTIZIA



SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015
CERTIFICAZIONE N° 42039

SCHEDA TECNICA

INTONACO PRONTO MONOMIX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

INTONACO PRONTO **MONOMIX** E' UN PREMISCELATO A BASE GESSO, CALCE IDRATA, PERLITE ESPANSA DI SPECIALE GRANULOMETRIA ,INERTE CALCAREO SELEZIONATO ED ADDITIVI SPECIFICI .

UTILIZZO:

INTONACO **MONOMIX** VIENE APPLICATO COME INTONACO DI FONDO PER INTERNI, E RICHIEDE PER LA SUA FINITURA LISCIA L'APPLICAZIONE DI UN SOTTILE STRATO DI SCAGLIOLA O **FINITURA R15** .

CARATTERISTICHE:

TEMPO DI PRESA : 90 minuti circa

RESISTENZA A FLESSIONE: 1.1N/mmq

RESISTENZA A COMPRESSIONE: 2.2N/mmq

REAZIONE AL FUOCO: A1

CONDUTTANZA TERMICA - COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA' TERMICA K: Kcal/m²°C 0,126

PESO SPECIFICO: 750 Kg/ mc DETERMINATO PER CADUTA LIBERA

GRANULOMETRIA: < 1.2

ACQUA D'IMPASTO: 0.5 Lt /Kg

TEMPO DI FINE PRESA 180' / 200'

SPESSORE MINIMO 5 mm

RESISTENZA AL FUOCO : **REI 180 APPLICATO NELLO SPESSORE DI 2 Cm SU ENTRAMBI I LATI DI UNA PARETE IN LATERIZIO FORATO DA 8 Cm (CERTIFICATO N°151939/2276RF DELL'ISTITUTO GIORDANO)**

APPLICAZIONE:

L'INTONACO **MONOMIX** VIENE APPLICATO A SPRUZZO DIRETTAMENTE SU PARETE O SOFFITTO, TRAMITE MACCHINA INTONACATRICE DI TIPO CONTINUO, CHE PROVVEDE AL GIUSTO DOSAGGIO DELL'ACQUA . SI SPRUZZA L'INTONACO **MONOMIX** SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE E SUCCESSIVA STAGGIATURA CON STAGGIA IN ALLUMINIO. DOPO CIRCA DUE ORE DALL'INIZIO DELL'APPLICAZIONE DELL'INTONACO **MONOMIX** DEVE ESSERE LAMATO CON APPOSITO ROBOT O CON IL TAGLIO DELLA CAZZUOLA AMERICANA GRANDE, PER ELIMINARE LA PELLICOLA SUPERFICIALE E LE EVENTUALI ONDULAZIONI. L'INTONACO **MONOMIX** PUO ESSERE APPLICATO SU PARETI IN LATERIZIO E SOFFITTI IN LATEROCEMENTO ESENTI DA SOSTANZE OLEOSE, POLVERE, GRASSI. NON PUO ESSERE APPLICATO SU LEGNO SUPERFICI METALLICHE O PLASTICHE. PER RIFINIRE UNA SUPERFICIE CON L'INTONACO **MONOMIX** SI DOVRA PROCEDERE MEDIANTE LA SOVRAPPOSIZIONE DELLA SCAGLIOLA OPPURE DELLA **FINITURA R15** PER DARE UN ASPETTO LISCIO E BIANCO.

AVVERTENZE:

L'INTONACO **MONOMIX** DEVE ESSERE APPLICATO A SPRUZZO A DIRETTO CONTATTO DELLA MURATURA NELLO SPESSORE MINIMO DI 5 mm .

NEL PERIODO ESTIVO, LA TEMPERATURA DURANTE L'APPLICAZIONE NON DEVE SUPERARE I 35 GRADI. UN PROLUNGATO STOCCAGGIO DEI SACCHI DI **MONOMIX** IN CONTIERE O IN MAGAZZINO, ACCORCIA IL TEMPO DI PRESA. EVENTUALI FERRI DI ARMATURA DELLE STRUTTURE VANNO TRATTATE CON IDONEA PROTEZIONE ANTIRUGGINE. EVITARE APPLICAZIONI A SPESSERE SU **MONOMIX** INDURITO. LE EVENTUALI GUIDE METALLICHE DI ALLINEAMENTO DEVONO ESSERE RIMOSSE DALL'INTONACO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA FINITURA.

IMBALLO:

IN SACCHI DA Kg 25 SU BANCALI O IN SILOS

CONSUMO:

IL CONSUMO MEDIO E' DI 9 kg/mq PER cm 1 DI SPESSORE.

NORME DI SICUREZZA

PROTEGGERE MANI E OCCHI CON GUANTI ED OCCHIALI. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA.