

Capatect Gewebe 650/110

Rete apprettata indemagliabile per rasatura armata



Descrizione del Prodotto


Campo di Applicazione	Rete in fibra di vetro con apprettatura speciale antialcalina per i sistemi componibili di isolamento termico Capatect ETICS, idonea per l'annegamento nei rasanti-collanti della gamma Capatect, inclusi i rasanti Carbon. Larghezza maglie 3,5 x 3,8 mm, resistente in trama ed in ordito.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indemagliabile ■ Elevata resistenza alla trazione ■ Senza plastificanti ■ Resistente agli alcali ■ Bordo tagliato
Imballaggi	Rotolo da 50 m, larghezza 1100 mm = 55 m ² .
Colori	Arancio.
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apprettatura: 20–30% organico. ■ Resistenza allo strappo iniziale: (inordito e trama): 1750 N / 5 cm ■ Massa dell'area relativa: 165 g/m² ± 5% secondo DIN 53854 ■ Perdita di resistenza alla trazione dopo stoccaggio in alcali: < 50% (28 d NaOH 5%, oppure 24 h in soluzione alcalina pH 12,5/60°C)
Prodotti supplementari	Capatect-Diagonalarmierung 651/00 (armatura diagonale): rete pretagliata per armatura diagonale in corrispondenza di aperture (es. porte e finestre). Dimensione ca. 330 x 500 mm

Applicazione

Metodo di applicazione	Stendere un primo strato di colla, pari circa a 75% del totale, sull'intera superficie da trattare; stendere la rete senza pieghe, ed annegarla nella massa collante. In prossimità dei giunti lasciare sovrapporre i teli contigui per ca. 10 cm. In seguito applicare un ulteriore strato di collante fino a completa copertura della rete. Lo spessore minimo dello strato d'armatura deve essere minimo pari a 4 mm di spessore.
Consumo/Resa	Consumo di 1,1 m ² /m ² .

Avvertenze

Smaltimento	Smaltire in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
-------------	---



Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Gewebe 650/00

Applicazione posa di rete in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino per la realizzazione di rasature armate, resistente in trama e in ordito, con trama mm 3,5 x 3.8, grammatura 165 g/m², resistenza allo strappo iniziale 1750 N / 5 cm, omologata secondo benessere tecnico europeo ETA 13/0392

Aggiornamento: giugno 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it