

DETERGENTE BISATEN

Rev. 07 del 14/12/2016 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 1012080600

Denominazione	DETERGENTE BISATEN
Descrizione	Soluzione sanitizzante preparatoria
Generalità	Soluzione pulente e disinfettante, idonea per la sterilizzazione, nonchè pulizia di superfici infestate da colonie di muffe.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Preparazione delle superfici	SUPERFICI CONTAMINATE Applicare il Detergente Bisaten pronto all'uso direttamente sulla superficie con una pennellessa; lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ÷ 48 ore perchè la neutralizzazione abbia effetto totale. Rimuovere energicamente con spazzola le colonie di muffe ormai inattive. Stendere successivamente il Fissativo Bisaten diluito nel rapporto 1 a 2 con acqua. Attendere minimo 4 ore per la sovraverniciatura. Completare il lavoro applicando almeno due mani di idropittura Bisaten, nella versione desiderata. Tale trattamento garantisce una resistenza all'attacco di muffe per lungo tempo anche in ambienti fortemente contaminati.
Consigli per l'applicazione	Durante l'applicazione della soluzione sanitizzante all'interno è molto importante areare i locali. Successivamente, come già suggerito, si consiglia l'asportazione manuale dalla superficie infetta del feltro fungino non più vitale. Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	2,5 litri
Immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto esente da etichettatura ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA



DETERGENTE BISATEN

Rev. 07 del 14/12/2016 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 1012080600

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Prodotto non filmante esente da resine
Peso specifico al confezionamento	1.000 gr/litro
Residuo secco	in peso0,85 % ± 0,01 in volume0,73 % ± 0,01
Colore	Incolore (dopo lungo stoccaggio può assumere colore leggermente paglierino)
Viscosità di fornitura al collaudo Tazza Ford n°4 a 20°C	10 ÷ 12 secondi
Infiammabilità in °C	Non infiammabile
Filmabilità a bassa temperatura	non filmante
pH dopo stoccaggio	3,6
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	Pronto all'uso
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	Pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco	Non determinabile
Resa teorica allo spessore consigliato	20 mq/litro
Essiccazione	Lasciare agire per 24 ÷ 48 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. 48 ore
Aspetto del prodotto essiccato	Trasparente
Resistenza agli alcali	Insensibile agli alcali. Può essere applicato anche su supporti cementizi.
Resistenza ai microrganismi	Il prodotto possiede un potere antibatterico limitato nel tempo se non completato con il ciclo del Fissativo e della Idropittura Bisaten .

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

