

NOVALITE

Rev. 09 del 21/05/2015 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 1202071900

Denominazione	NOVALITE
Descrizione	Pittura di fondo sopraffina per finiture a smalto
Generalità	Pittura opaca a solvente riempitiva, consigliata per applicazioni su superfici in legno e muratura. Elevata resistenza all'urto e all'abrasione. Consigliata quale mano di fondo riempitiva, carteggiabile, oppure per finitura su pareti quando si vogliono ottenere effetti decorativi particolari ed elevate prestazioni di lavabilità.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 350 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 350 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI IN LEGNO NUOVO Stuccare parzialmente o totalmente le superfici in presenza di crepe e imperfezioni; dopo essiccazione carteggiare e applicare la prima mano di Novalite. Dopo 24 ore carteggiare e applicare una o più mani di Novalite fino ad ottenere il grado di riempimento desiderato. Completare con una o più mani di smalto a finire. SUPERFICI IN LEGNO VERNICIATO Rimuovere tutte le vernici incoerenti presenti sulla superficie da trattare con mezzi meccanici (spazzole) o chimici (svernicatori). Procedere con la stuccatura e definire come il legno nuovo.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	2,5 litri - 0,500 litri
Immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

NOVALITE

Rev. 09 del 21/05/2015 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 1202071900

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine alchidiche
Peso specifico al confezionamento	1.650 ÷ 1.660 gr/litro
Residuo secco	in peso82 % ± 1 in volume63 % ± 1
Colore	Bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Tazza Iso ø 6 a 23°C	95 ÷ 98 secondi
Infiammabilità in °C	da > 21 a < 55
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	6 %
Tipo di diluente	Acquaragia
Sistema di applicazione	pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	85,6 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	7,5 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ÷ 2 ora
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 85°	da < 30 a ≥ 10 gloss Semiopaco
Resistenza all'urto	Ottima
Resistenza alla lavabilità	Eccellente
Resistenza alla temperatura	< + 80°C
Aderenza	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRARIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

