



## SIGILLANTI TERMICI MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO

**MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO** è un sigillante mono-componente a base di silicati.

**MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO** contiene fibre di vetro e cariche apirogene a base di idrossido di alluminio, che indurisce per evaporazione dell'acqua.

**MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO** è specifico per impieghi nei quali il prodotto viene a contatto sia **con fiamme libere**, che in ambienti **con temperature fino a 1200°C**.

**MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO** si applica a mattoni, calcestruzzo e metalli.

**MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO** non contiene né alogeni, né amianto e non subisce alcuna modifica né perdita di peso, anche dopo una prolungata esposizione a temperature elevate.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

**MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO** viene utilizzato per **sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, in camini, in caminetti ed in forni**.

### APPLICAZIONE

**MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO** si applica a superfici pulite e sgrassate.

- Eliminare eventuali tracce di ruggine sulle superfici metalliche.
- Inumidire le superfici porose come calcestruzzo e mattoni.
- Dopo l'applicazione del sigillante, attendere 24 ore, quindi scaldare gradualmente le superfici sigillate, fino a completo indurimento.

Pulizia immediata con acqua; quando indurito si pulisce con una lametta.

Peso specifico		1,73
Consistenza		fixotropica
Penetrazione (AS TM 217-52T)	mm.	30-33
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	giorni*	1-2
Ritiro lineare	%	3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Perdita di peso (24 ore a 1000°C)	%	3
Resistenza alla temperatura	°C	max. 1200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa.


### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. Teme il gelo.

### NOTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

### COLORI DISPONIBILI



DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	g. 420	85.156.001	6	8 005860 851559	
NERO	g. 420	85.156.002	6	8 005860 996830	