



# ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 36

Cod. 0.028.1010

## tema pittura opaca riempitiva di fondo fondo universale all'acqua

### CARATTERISTICHE GENERALI

TEMA PITTURA OPACA RIEMPITIVA DI FONDO è a base di resine acriliche dispersione. Dilata molto bene, essicca rapidamente e possiede ottime caratteristiche di copertura, elasticità e carteggiabilità. Non è infiammabile ed è priva di odori sgradevoli, è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

E' indicata come fondo di preparazione di superfici in legno e supporti murali. La natura acrilica del legante, molto elastico nel tempo, ne consente l'utilizzo anche in cicli di pitturazione all'esterno.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni resinosi devono essere preventivamente lavati con diluente nitro. Assicurarci che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO.
- Superfici in legno già trattate con smalti o vernici deteriorate: carteggiare a fondo vecchi strati di pitture o vernici; asportare completamente le parti in fase di sfogliamento e procedere come sopradescritto.
- Superfici murali: effettuare la pulizia del supporto mediante raschiatura e spazzolatura dei vecchi strati di pittura, applicare uno strato di impregnante isolante ARD FIX, attendere almeno 6 ore ed applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO.
- Superfici murali molto sfarinanti: consolidare il supporto con una mano di isolante consolidante ISOLEX W.
- Eventuali stuccature su legno e su muro vanno effettuate con LITOSTUCCO per lavori all'interno e con uno stucco sintetico per lavori all'esterno.

#### Applicazione

TEMA PITTURA OPACA DI FONDO può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello o rullo: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 5-8% in volume di acqua ed applicare la prima mano; dopo almeno 6 ore carteggiare la superficie ed applicare gli strati successivi.
- Pistola a spruzzo ad aria: diluire il prodotto con il 10-15% in volume di acqua sino alla viscosità di circa 80 secondi alla Tazza

DIN n. 4 a 20°C ed applicare adottando ugelli diametro 1,5-1,9 mm e pressione di circa 3 kg/cm<sup>2</sup>. Tra uno strato ed il successivo lasciar trascorrere almeno 8 ore

- TEMA PITTURA OPACA DI FONDO può essere sopravverniciata con TEMA EFFETTO LUCE o TEMA EFFETTO SETA.
  - Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
  - Non applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO quando la temperatura del supporto o dell'ambiente è inferiore a +10° C o superiore a +35° C e quando l'umidità dell'ambiente è superiore al 75%.
  - Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
  - Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1390 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>9.000 ± 1000 cP</b>	
NATURA DEL LEGANTE	<b>polimeri acrilici</b>	
ESSICCAZIONE A 20 ° C	FUORI POLVERE	<b>1 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
ASPETTO	<b>satinato</b>	
CARTEGGIABILITÀ A 20° C	<b>6 h</b>	
SOPRAVERNICIABILITÀ A 20° C	<b>6 h</b>	

## RESA

Per un ciclo a due mani la resa indicativa è di 4-5 m<sup>2</sup>/litro.

## VOCE DI CAPITOLATO

### PITTURA OPACA RIEMPITIVA Di FONDO ALL'ACQUA

Applicazione a due mani, su fondo già predisposto, di pittura di fondo tipo TEMA PITTURA OPACA DI FONDO, a base di resine acriliche, dotata di buon potere coprente e riempitivo, con consumo indicativo di 0,2 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2016/03



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)