

Caparol InnenGrund

Fondo all'acqua per interni a base di copolimeri acrilici e cariche selezionate, con ottime proprietà uniformanti e consolidanti



Descrizione del Prodotto

Introduzione	Grazie alla tecnologia EBS (Emulsified Binding System) permette di unire le caratteristiche dei prodotti all'acqua a quelle dei prodotti a solvente, quali il potere di adesione al supporto e la capacità di penetrare i supporti, sia nuovi che leggermente spolveranti (previa eventuale campionatura). Ideale quale fondo liscio in tinta per successive applicazioni di finiture fini, per esempio CapaTop e Capa-Inn, su superfici prepitturate, cartongesso, rasature minerali. In caso di rasature povere di legante (es. rasature a gesso), o sottofondi molto sfarinanti ed eccessivamente assorbenti, effettuare una prova preliminare di consolidamento.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Idrosolubile ■ Odore poco avvertibile ■ Aggrappante ■ Ponte di adesione tra substrati minerali e finiture sintetiche
Imballaggi	Confezioni da 5 e 10 litri.
Colori	Bianco. Tinteggiabile meccanicamente mediante il sistema ColorExpress, sulla base di tutte le collezioni di colore, in tonalità chiare e medie.
Magazzinaggio	Il prodotto è disponibile in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. La stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densità: ca. 1,36 kg/l

Applicazione

Supporti idonei	Intonaci cementizi e a base calce/cemento; pannelli in cartongesso, rasature fini anche base gesso, supporti prepitturati portanti a base sia minerale che organica.
Preparazione del substrato	I supporti devono essere asciutti, puliti, portanti, esenti da sostanze distaccanti che potrebbero inibire una corretta adesione, ed essere sufficientemente induriti.
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Caparol InnenGrund può essere applicato a pennello e/o con rullo a pelo corto. E' preferibile l'applicazione a pennello. Applicazione a spruzzo con macchina airless Wagner 117; Ugello 217; diluizione con acqua 20%
Diluizione	20-30% con acqua.



Scheda Tecnica Caparol InnenGrund

Consumo/Resa	Circa 100 ml/m ² 10 m ² /l per mano, su superfici lisce. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Non applicare con alta umidità dell'aria o con pericolo di gelo. Non applicare con temperature dell'aria, supporto e prodotto inferiori a +5°C o superiori a +30°C. È consigliabile, nel caso di messa in tinta, miscelare bene i quantitativi globali necessari per evitare differenze di tonalità. Proteggere le applicazioni, fino alla loro completa e profonda essiccazione, da gelo, condense e polverosità.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	12 ore a +20°C e 65% U.R. Temperature minori e/o umidità maggiori prolungano anche in modo molto considerevole i tempi indicati.
Pulizia degli utensili	Pulire gli attrezzi di lavoro dopo l'uso con acqua tiepida e sapone, o con ragia minerale.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene un prodotto biocida: contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l VOC.
Ulteriori informazioni	Voci di capitolato Caparol InnenGrund Applicazione a pennello di un fondo pigmentabile isolante e consolidante, anche come mano intermedia. Asciutto e ricopribile dopo 12 ore. Diluibile con acqua fino al 30%. Contiene al massimo 20 g/l VOC ed ha una resa teorica di 10,0 mq/l.

Aggiornamento: marzo 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it