

# OPACUS

Rev. 09 del 12/06/2015 Pag. 1 di 2  
Scheda Tecnica n° 0305050700

<b>Denominazione</b>	<b>OPACUS</b>
<b>Descrizione</b>	Idropittura super opaca e supercoprente per interni ed esterni
<b>Generalità</b>	Idropittura speciale con caratteristiche di opacità elevatissime e di resistenza all'abrasione ad umido (lavabilità) eccezionali, tali da consentirne l'impiego sia in ambienti interni che esterni. L'elevatissima opacità del film asciutto, mai raggiunta fino ad oggi con le pitture a basso PVC, permette di effettuare ogni tipo di ritocco in qualunque ordine di tempo, senza ombre, sovrapposizioni di tinte o difetto alcuno. Particolarmente adatta per impiego su superfici in gesso,intonaco,cemento, cartongesso, pitture ad acqua.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
<b>Preparazione delle superfici</b>	<b>SUPERFICI NUOVE</b> Applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Vinilico, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta Supermuralstucco). <b>SUPERFICI GIÀ VERNICIATE</b> Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni della superficie con adeguato stucco in polvere a presa veloce (Stuck 84) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Supermuralstucco) per mancanze superficiali e/o rasature totali. Applicare successivamente una mano di fissativo Eliofond Vinilico.
<b>Consigli per l'applicazione</b>	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
<b>Pezze disponibili</b>	Bianco..... 13 litri - 4 litri Basi sistema tintometrico Eliocolor System 2..... 13 litri - 4 litri
<b>Immagazzinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti</li><li>• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C</li><li>• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità</li></ul>
<b>Norme di sicurezza</b>	<b>Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).</b> Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

# OPACUS

Rev. 09 del 12/06/2015 Pag. 2 di 2  
Scheda Tecnica n° 0305050700

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine sintetiche in emulsione
Peso specifico al confezionamento	1.330 ÷ 1.520 gr/litro
Residuo secco	in peso 54,6 ÷ 61,0 % in volume 35,2 ÷ 39,9 %
Colore	Bianco integrato con quattro basi nel sistema tintometrico <b>Eliocolor System 2</b>
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	13.000 ÷ 15.000 cps
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	8,0
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	35 %
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	65 %
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	67 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	6,6 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	2 ÷ 3 ore
Sovraverniciabilità	min. 4 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 85°	< 5 gloss Molto opaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Buona da < 5000 a ≥ 1000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Alta Diffusione del vapore acqueo: ≥ 150 g/m <sup>2</sup> .d ( = in 24 h )
Presenza di sporco	Δ L --> da > 3,0 a ≤ 9,0.....Bassa

**LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRARIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA**

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4  
90124 PALERMO (PA)  
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011  
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

