



SERIE 0.510.

## ardtop

**Pittura acril-silossanica superlavabile opaca per esterno ed interno**

### CARATTERISTICHE GENERALI

ARDTOP è una pittura opaca di primissima qualità, in classe 1 di lavabilità secondo la normativa EN 13300.

Esente da formaldeide, in classe A+ grazie alle bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, ARDTOP garantisce ambienti salubri dal momento dell'applicazione fino alla sua completa maturazione, tutelando così l'ambiente e la salute umana.

La sua matrice acril-silossanica permette di ottenere finiture resistenti al lavaggio e facilmente smacchiabili, pur mantenendo alta permeabilità al vapor acqueo e ottima copertura.

ARDTOP realizza superfici morbide, opache e vellutate; è un prodotto molto versatile, pensato per la pitturazione di intonaci civili e adatto, anche, all'applicazione diretta su cartongesso.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.  
Se la superficie non è particolarmente sfarinante si può procedere direttamente con 2 mani di ARDTOP. Diversamente preparare la superficie applicando preventivamente ISOLEX W o ARDFIX diluito in funzione delle condizioni del supporto.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX, opportunamente diluiti; dopo 4 ore procedere con ARDTOP.
- Superfici murali esterne mai dipinte: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Stuccare le grosse imperfezioni del supporto con ARDPLAN AS/BS. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ISOLEX W, ISOLEX o ARDFIX opportunamente diluiti. Ad essiccazione avvenuta, applicare due mani di ARDTOP.
- Superfici murali esterne già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE MURALE. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con adeguata malta da ripristino; controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di ISOLEX W, di ISOLEX o di PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme. Ad essiccazione avvenuta applicare due strati di ARDTOP.

## Applicazione

ARDTOP può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 30-35% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con il secondo strato, diluendo con il 25-30% in volume di acqua.
  - Rullo: diluire con il 20-25% in volume di acqua. L'applicazione a rullo è particolarmente consigliata nel caso di tinte medie e scure.  
Nel caso di applicazioni su gesso e cartongesso si consiglia una diluizione massima del 20%.
  - Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 15-20% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
  - ARDTOP è inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
  - Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
  - Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
  - Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
  - Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		1540 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C		12.000 ± 2.000 cP
NATURA DEL LEGANTE		Acridsilossanica
ASPETTO DEL FILM		Opaco
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	3 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	48 h
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	Classe 1
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	EN ISO 7783-1 E 2	Classe V <sub>1</sub> (alta)

## RESA

Il ciclo di pitturazione a due strati comporta una resa di 5,8 m<sup>2</sup>/l.  
La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

## VOCE DI CAPITOLATO

PITTURA ACRILSILOSSANICA, SUPERLAVABILE, PROTETTIVA, DECORATIVA PER ESTERNO ED INTERNO.  
Applicazione su superfici murali di pittura acridsilossanica superlavabile protettiva decorativa per esterno ed interno a base di polimeri acridsilossanici in dispersione acquosa, cariche inerti e pigmenti resistenti alla luce ed all'esterno tipo ARDTOP con consumo minimo di 0,17 l/m<sup>2</sup>.  
Al m<sup>2</sup>

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2020/07



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it