

SUPERMURALSTUCCO ULTRA LEGGERO

Rev. 01 del 01/02/2021 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0102211230

Denominazione	SUPERMURALSTUCCO ULTRA LEGGERO
Descrizione	Stucco rasante pronto in pasta
Generalità	Stucco in pasta superleggero, pronto all'uso, favorisce ancor di più la fase di stesura rendendolo molto scorrevole e meno faticoso soddisfacendo i più elevati requisiti di finitura, perfetta adesione e buona elasticità. Si presenta sotto forma di pasta densa ma soffice, modellabile e non necessita di essere mescolata, permettendo di ottenere spessori minimi per un livello di qualità Q3 ÷ Q4. Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura, può essere richiuso e conservato, purché non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Istruzioni per l'uso	La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita. Assicurarsi che la superficie da trattare sia in assenza di polvere. Se la superficie si presenta sfarinante o particolarmente assorbente si consiglia l'applicazione del fissativo ELIOFOND ACRILICO diluito 1:10 con acqua. Applicare SUPERMURALSTUCCO sulla superficie da livellare mediante l'uso di una spatola metallica tipo "americana" e tirare il prodotto "a zero". È consigliabile procedere spalmando SUPERMURALSTUCCO a strati molto sottili. Attendere il completo essiccamento della mano precedente (circa 2-4 ore) prima di procedere ad un'ulteriore stesura.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	18 Kg
Immagazzinamento	• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti • Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C • Durata in magazzino: 12 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

SUPERMURALSTUCCO ULTRA LEGGERO

Rev. 01 del 01/02/2021 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0102211230

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Polimeri naturali
Peso specifico al confezionamento	1.400 ÷ 1.500 gr/litro
Colore	Bianco
Aspetto del prodotto in barattolo	Pastoso
Viscosità di fornitura al collaudo	Tixotropico
pH dopo stoccaggio	6,2
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	Spatola, taloscia
Resa teorica	Variabile secondo lo spessore (5 ÷ 7 mq/Kg per strato di prodotto)
Essiccazione	2 ÷ 4 ore
Intervallo per la carteggiatura	8 ÷ 10 ore
Sovraverniciabilità	min. 12 ore / max. 10 giorni
Aderenza	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA