

Tipo di prodotto	Isolante fissativo acrilico murale concentrato	
	<p>Isoacryl è un fondo isolante di preparazione a base di copolimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, con particelle di dimensioni al di sotto di 0,1 micron che rendono il prodotto adatto per l'impiego su superfici esterne ed interne.</p> <p>La particolare formulazione agevola la capacità di penetrazione dell'isolante nei pori della muratura in modo da formare, dopo essiccazione, un film duro e resistente che consolida lo sfarinamento in atto. Arresta la degradazione dovuta all'invecchiamento naturale dell'intonaco; favorisce l'aderenza e la uniformità di aspetto delle finiture; neutralizza l'alcalinità del calcestruzzo.</p>	
Campi di impiego	<p>Per le sue eccezionali caratteristiche Isoacryl è idoneo all'impiego su qualsiasi tipo di muratura esterna ed interna di civili abitazioni, capannoni industriali ove vi sia già in atto una evidente degradazione superficiale</p>	
Caratteristiche tecniche	<p>Aspetto</p> <p>Colore in barattolo</p> <p>Densità Kg/Lt</p> <p>Viscosità di fornitura 25°C</p> <p>Residuo secco volumetrico</p> <p>Resa teorica</p>	<p>Neutro</p> <p>Lattescente</p> <p>1,010 ± 0,050</p> <p>4500 ± 2000 m.Pa.s.</p> <p>28 ± 2%</p> <p>45 – 90 mq / Lt</p> <p>diluito 1 : 10 secondo assorbimento</p>
	Diluizione	Acqua in volume
	Metodo applicativo	<p>Pennello</p> <p>Rullo</p> <p>Spruzzo convenzionale</p>
	Essiccazione 25°C	<p>Fuori Tatto 1 ora</p> <p>Secco al tatto 2 ore</p> <p>Asciutto 4 – 6 ore</p>
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	2 - 3 ore / nessuna limitazione
	Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
	Confezioni standard	Lt. 0,750 – Lt. 2,5 - Lt. 15
Note	<p>Isoacryl deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi</p>	

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne o esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di Kemuffa, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione con **Isoacryl**

Murali esterne nuove o vecchie

accertarsi che il tempo di stagionatura sia almeno di 28 giorni.

Asportare meccanicamente ogni traccia di polvere, sporcizia, oli disarmanti e parti distaccanti. Assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano diluita di **Isoacryl**

Murali interne nuove o vecchie

eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Se sulle superfici vi è presenza di muffa, è necessario trattarle con Kemuffa con modalità previste ed indicate nella relativa scheda tecnica. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con Atriamural o rasante per interni, lasciare asciugare ed applicare una mano diluita di **Isoacryl**

Consigliato per Superfici Interne ed esterne in atmosfere urbane, rurali, marine, industriali leggere


Sconsigliato per Immersione in acqua

Fondi ed intermedi consigliati Idropitture, rivestimenti plastici, Cementatria, Idrolux

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

